

Belzona 9411

FN10117 (Release Agent)



MODE D'EMPLOI

BELZONA 9411 (Release Agent)

Application sur des surfaces non-poreuses

- Agiter le pot avant l'usage.
- Appliquer une couche mince et uniforme en utilisant un pinceau à poils doux.
- Laisser sécher avant tout contact avec tout autre produit Belzona (Voir "Durées de séchage").

Application sur des surfaces poreuses

- Étancher la surface poreuse avec une laque adéquate, et laisser sécher.
- Agiter l'unité du **Belzona 9411**.
- Appliquer une couche mince et uniforme sur la surface laquée et laisser sécher.

Durées de séchage habituelles

Les durées de séchage varient en fonction de l'épaisseur du **Belzona 9411** appliqué, de la circulation de l'air et également de la température du substrat. Elles peuvent être beaucoup plus longues lorsqu'une couche épaisse est appliquée sur un substrat froid.

Habituellement à 20°C (68°F), le **Belzona 9411** sera sec pour son recouvrement entre 15 et 20 minutes.

Les surfaces d'une température inférieure à 5°C (41°F) devront être réchauffées avant d'utiliser le **Belzona 9411**.

Pouvoir Couvrant

En règle générale, un pouvoir couvrant de 3,7m² (40 sq.ft.) par unité doit être atteint. Sur des surfaces rugueuses ou irrégulières, ce pouvoir couvrant peut être réduit jusqu'à 50%.

Conformité

Belzona 9411 peut attaquer certains types de plastiques. En cas de doute, essayer le solvant sur une petite surface.

Retrait du Belzona 9411

Là où il est nécessaire de retirer une pellicule sèche de **Belzona 9411**, essayer la surface avec un chiffon Imbibé de **Belzona 9111**.

HEALTH & SAFETY INFORMATION

Please read and make sure you understand the relevant Safety Data Sheets.

The technical data contained herein is based on the results of long term tests carried out in our laboratories and to the best of our knowledge is true and accurate on the date of publication. It is however subject to change without prior notice and the user should contact Belzona to verify the technical data is correct before specifying or ordering. No guarantee of accuracy is given or implied. We assume no responsibility for rates of coverage, performance or injury resulting from use. Liability, if any, is limited to the replacement of products. No other warranty or guarantee of any kind is made by Belzona, express or implied, whether statutory, by operation of law or otherwise, including merchantability or fitness for a particular purpose.

Nothing in the foregoing statement shall exclude or limit any liability of Belzona to the extent such liability cannot by law be excluded or limited.

Copyright © 2020 Belzona International Limited. Belzona® is a registered trademark.

Les produits Belzona sont
fabriqués selon la
certification du Système
de Management de
Qualité ISO 9001

